



Corporación

RUBERT Plast®

de Centroamérica

Publicidad
en Tapetes
Rizo y Alfombra

Especificaciones técnicas RESINA UREICA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Contenido de sólidos (3 hs., 105°C)	64 – 66%
Viscosidad (25°C)	600 – 1500 cps.
pH (25°C)	7,5 – 7,9
Peso específico (25/25°C)	1,286 – 1,296
Gelificación (21°C)	40 – 70 minutos
Formol libre (máx.)	3,5%

Características Físicas y Químicas

Contenido de sólidos: 45%

Propiedades Funcionales

Temperatura de Aplicación: 5°C – 40°C

Pintable: Si, es resistente a lacas y barnices.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

1. Remueva con un paño seco todo polvo, grasa, humedad y suciedad de las superficies antes de aplicar el producto.

Aplicación:

2. Aplique una cantidad suficiente y uniforme de pegamento en una de las superficies a pegar con brocha, mamila especializada, rodillo, etc.
3. Presione uniformemente las superficies a unir, durante 30min.

PRESENTACIONES

- Cubeta de 18kg.
- Porrón de 4kg.
- Porrón de 1kg.

ALMACENAMIENTO / TIEMPO DE VIDA

- Mantenga el producto en su envase original y bien tapado.
- Almacenar bajo techo en un lugar fresco, seco y seguro. No exponer al sol.
- El tiempo de vida, para cubetas y porrones que no se han abierto, es de aproximadamente 12 meses.

Unidad de empaque

Unidades por caja:

- 1 Cubeta de 18kg.
- 4 porrones de 4kg.
- 12 porrones de 1kg.

Cajas por pallet:

- 36 cubetas de 18kg.
- 45 cajas con 4 porrones de 4kg.
- 48 cajas con 12 porrones de 1kg.

NOTAS DE APLICACIÓN Y LIMITACIONES

- Se recomienda trabajar (taladrar, pulir, etc.) con las piezas unidas, hasta después de 4 horas.

PRECAUCIONES

- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos y acudir al médico.
- En caso de ingestión, beber agua en abundancia y acudir al médico.



Embalajes

- 4 u. de 6 kg
- 1 u. de 26 kg
- 1 u. de 260 kg

Presentación

- 6, 26 y 260 Kg.

Este producto se puede utilizar tanto en prensa fría como caliente (ver formulación correspondiente en la hoja técnica del producto solicitando la misma al 4755-9709, 4753-2588 o vía e-mail a: asistencia tecnica@fortexadhesivos.com donde podrá encontrar todas las recomendaciones y recaudos a tener en cuenta en la elaboración y/o utilización del adhesivo).

U-1065 está recomendado para ser usado en formulados destinados a ensamble de construcciones estructurales (por ejemplo techos). No mancha, siendo su tiempo de vida útil de aprox. 4 meses (el mismo figura en los envases del producto).

El adhesivo formulado con U-1065 puede aplicarse a pincel, rodillo o máquina de encolar.

Todo los utensilios utilizados en la elaboración y/o aplicación del adhesivo se lavan únicamente con agua fría.

Se recomienda utilizar este producto como así también su formulado en ambientes con buena ventilación.

Tel:(506) 2227-5638/ 2250-8698 email:ventas@publialfombras.com

pagina web: www.publialfombras.com