



Corporación

**RUBERT Plast®**  
de Centroamérica

Publicidad  
en Tapetes  
Rizo y Alfombra

## Especificaciones técnicas SELLADOR ADHESIVO DE SILICONAS S28

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto: pasta tixotrópica  
Color: transparente\*, blanco\*, negro.  
Densidad ( ISO 1183 -B) : 0,98 (± 2%) g/cm<sup>3</sup>  
Tiempo de formación de piel: 20-30 minutos.  
(23 °C, 50 % humedad relativa)  
Temperatura de aplicación: +5 a +35 °C  
Tiempo de curado : 24 horas para un espesor de 3 mm.  
(23°C, 50% humedad relativa)  
Relación de extrusión: 800 (±2%) ml/min  
( 23 °C, presión 0,63 N/mm<sup>2</sup>, pico 3 mm )

#### Propiedades Funcionales

Temperatura de Aplicación: 5°C – 40°C  
Pintable: Si, es resistente a lacas y barnices.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

#### Preparación de la superficie:

1. Remueva con un paño seco todo polvo, grasa, humedad y suciedad de las superficies antes de aplicar el producto.

#### Aplicación:

2. Aplique una cantidad suficiente y uniforme de pegamento en una de las superficies a pegar con brocha, mamila especializada, rodillo, etc.
3. Presione uniformemente las superficies a unir, durante 30min.

### PRESENTACIONES

Pomos por 70 gr.  
Cartuchos por 280 gr.

#### Características Físicas y Químicas

Contenido de sólidos: 45%

Sellador a base de siliconas monocomponente que cura por acción de la humedad atmosférica transformándose en un caucho elástico de gran impermeabilidad y adherencia.  
Se presenta en sus 3 variedades:

Transparente, Blanco y Negro.

Pasta de siliconas de un componente de curado ácido, que vulcaniza por acción de la humedad atmosférica.

### ALMACENAMIENTO / TIEMPO DE VIDA

- Mantenga el producto en su envase original y bien tapado.
- Almacenar bajo techo en un lugar fresco, seco y seguro. No exponer al sol.
- El tiempo de vida, para cubetas y porrones que no se han abierto, es de aproximadamente 12 meses.

#### Unidad de empaque

#### Unidades por caja:

4 porrones de 4kg.  
12 porrones de 1kg.

#### Cajas por pallet:

24 u. de 50 cc  
12 u. de 300 cc

### NOTAS DE APLICACIÓN Y LIMITACIONES

- Se recomienda trabajar (taladrar, pulir, etc.) con las piezas unidas, hasta después de 4 horas.

### PRECAUCIONES

- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos y acudir al médico.
- En caso de ingestión, beber agua en abundancia y acudir al médico.

Sella vidrio (acuarios, cajones de cristal, escaparates, etc.), madera (pintada, acristalada), aluminio, cerámica, mármol, acero inoxidable, goma, lona, corcho y otros.

Dado su curado ácido, S28 de FORTEX es incompatible con sustratos alcalinos, como hormigón, policarbonatos, etc y/o metales susceptibles de corrosión (CINCO, PLOMO, COBRE, HIERRO, LATÓN, etc)



Embalajes

24 u. de 50 cc  
12 u. de 300 cc

Presentación

50 y 300 Cc.